

BLUESTAR® PBT 6630

PBT	الفئة	Nantong Zhonglan .Engineering Plastics Co .Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	30% ألياف زجاجية	المادة المألثة

وصف المنتج

BLUESTAR®PBT 6630 هو منتج بولي بيوتين تيرفتالات (PBT)، يحتوي على مادة مقواة بنسبة 30% من الألياف الزجاجية. يمكن معالجته بالقولبة بالحقن وهو متوفر في أمريكا الشمالية أو آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات BLUESTAR®PBT 6630 التطبيقات الكهربائية/الإلكترونية، الأجهزة الكهربائية، الإسكان وصناعات السيارات. تشمل الميزات: مثبت للهيب/مصنف كمقاوم للهيب، قابلية معالجة جيدة، مقاومة للحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة	
الاختبار	النظام الإمبراطوري
الحشو / التعزيز	مادة مقواة بألياف زجاجية، 30% حشو بالوزن
الميزات	قابلية تشغيل جيدة أداء كهربائي جيد ثبات حراري، جيد
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية غلاف كهربائي أجهزة كهربائية موصل تطبيق في مجال السيارات

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	قابلة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 1.53	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 13	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2/1A	psi 1306792.38	MPa 9010	معامل الشد
ISO 527-2/1A	psi 17839.67	MPa 123	إجهاد الشد
ISO 527-2/1A	-	% 3.1	انفعال الشد
ISO 178	psi 1341601.5	MPa 9250	معامل الانحناء
ISO 178	psi 27412.18	MPa 189	إجهاد الانحناء
ISO 180/1A	ft·lb/in ² 3.57	kJ/m ² 7.5	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/A	F° 395.6	C° 202	درجة حرارة انحراف الحرارة

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
UL 94	-	HB	تصنيف اللهب

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة التجفيف
-	-	hr	وقت التجفيف
-	-	C°	درجة حرارة الفوهة
-	-	C°	درجة حرارة المعالجة (المصهور)
-	-	C°	درجة حرارة القالب
-	-	MPa	الضغط الخلفي
-	-		غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China : العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.