

## Chiao Fu PBT PBT312B15 BK

PBT	العنة	Chiao Fu Enterprises .Co., Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	15% ألياف النحاس الأصفر (Brass)	المادة المألثة

### وصف المنتج

Chiao Fu PBT PBT312B15 BK هو منتج بولي بيوتيلين تيريفثاليت (PBT) مملوء بـ 15% من ألياف النحاس الأصفر. وهو متوفر في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ألياف نحاسية، 15% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	أسود	المظهر

### الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.59	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 25	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D955	-	%	انكماش القالب

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 11385.48	MPa 78.5	قوة الشد
ASTM D638	-	%	استطالة الشد
ASTM D790	psi 739693.8	MPa 5100	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 17114.48	MPa 118	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 0.7305	J/m 39	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 401.0	C° 205	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.