

Chiao Fu PBT PBT819B15 NAT

PBT	العنة	Chiao Fu Enterprises .Co., Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	15% ألياف النحاس الأصفر (Brass)	المادة المألثة

وصف المنتج

Chiao Fu PBT PBT819B15 NAT هو منتج بولي بيوتيلين تيريفثاليت (PBT) مملوء بـ 15% من ألياف النحاس الأصفر. وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية: مثبت للهب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E135541-222601	بطاقة UL الصفراء
-	-	ألياف نحاسية، 15% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	E135541	رقم ملف UL
-	-	لون طبيعي	المظهر

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.58	الوزن النوعي

الخواص الفيزيائية				
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	
ASTM D1238	-	g/10 min 25	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	
ASTM D955	-	%	انكماش القالب	

الخواص الميكانيكية				
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	
ASTM D638	psi 13517.54	MPa 93.2	قوة الشد	
ASTM D638	-	%	استطالة الشد	
ASTM D790	psi 896334.84	MPa 6180	معامل الانحناء	
ASTM D790	psi 21320.59	MPa 147	قوة الانحناء	
ASTM D256	ft·lb/in 1.11	J/m 59	صدمة إيزود المحززة	

الخواص الحرارية				
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	
ASTM D648	F° 401.0	C° 205	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	
UL 746	F° 167.0	C° 75.0	RTI كهربائي	
UL 746	F° 167.0	C° 75.0	RTI صدمة	
UL 746	F° 167.0	C° 75.0	RTI قوة	

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال				
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	
UL 94	-	V-0	تصنيف اللهب	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.