ESTYRENICS 622

المصنع	& PCC Plastics Consultations Center	**الفئة**	PS (HIPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ESTYRENICS 622 هو منتج من البوليسترين عالي التأثير. وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط أو أوروبا. تشمل تطبيقات ESTYRENICS 622 الحاويات والسلع الاستهلاكية والتطبيقات المنزلية والصفائح. الخاصية الأساسية: مقاومة للصدمات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للصدمات	-	-
الاستخدامات	تطبيقات المستهلك	-	-
	حاويات	-	-
	حاويات الطعام	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	ورقة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.03 g/cm³	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	4.80 cm³/10min	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1700 MPa	246564.6 psi	-
قوة الشد	26.0 MPa	3770.99 psi	-
استطالة الشد	50 %	-	-
قوة الانحناء	42.0 MPa	6091.6 psi	-
قوة صدمة شاربي غير المحززة	10 kJ/m²	4.76 ft·lb/in²	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	90.0 C°	194.0 F°	-
درجة حرارة الانحراف	82 C°	179.6 F°	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المونومر المتبقي	200 ppm	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.