ESTYRENICS 123

المصنع	& PCC Plastics Consultations Center	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ESTYRENICS 123 هو منتج بوليسترين للأغراض العامة. وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط أو أوروبا. تشمل تطبيقات ESTYRENICS 123 الحاويات والمستلزمات الطبية / الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والأفلام والتطبيقات المنزلية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام	-	-
الاستخدامات	تطبيقات المستهلك	-	-
	حاويات	-	-
	فيلم	-	-
	حاويات الطعام	-	-
	غرض عام	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	أجهزة طبية	-	-
	تغليف طبي	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	ورقة	-	-
	حاويات ذات جدران رقيقة	-	
	ألعاب	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.04 g/cm³	-	-
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	10.0 cm³/10min	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	3200 MPa	464121.6 psi	-
قوة الشد	50.0 MPa	7251.9 psi	-
استطالة الشد	2.0 %	-	-
قوة الانحناء	80.0 MPa	11603.04 psi	-
قوة صدمة شاربي غير المحززة	10 kJ/m²	4.76 ft·lb/in²	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	88.0 C°	190.4 F°	-
درجة حرارة الانحراف	78 C°	172.4 F°	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المونومر المتبقي	200 ppm	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.