NEOFLON™ M-400H

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Film, PCTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مسحوق حبيبي للقولبة بالضغط وبثق الصفائح والقضبان.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	قضبان ورقة	- -	- -
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.10-2.17 g/cm³	-	ASTM D1430

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 34.0-39.0	psi 5656.48 - 4931.29	ASTM D1430
استطالة الشد	% 100-250	-	ASTM D1430

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	C° 210-212	F° 413.6 - 410.0	ASTM D1430

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت القوة الصفرية	min 5.0-7.5	-	ASTM D1430

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.