Unipren® Elastomers A3 PRTA010 45A EG06S1 UP326

المصنع	Petropol Industry and Trade of Polymers LTDA	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب حراري يتميز بمقاومة ممتازة للأوزون والأشعة فوق البنفسجية، وخصائص ميكانيكية وكيميائية عالية. التطبيق عن طريق القولبة بالحقن. مناسب لأجزاء السيارات والتطبيقات ذات الأغراض العامة التي تتطلب قوة ميكانيكية عالية بالإضافة إلى مقاومة للعوامل الجوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام مقاومة كيميائية جيدة مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاومة جيدة للعوامل الجوية مقاوم للأوزون	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات غرض عام	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-
معرف الراتنج (ISO 1043)	>TPE<	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.970 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	42-48	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	MPa	-	-
	MPa	-	-
قوة الشد	4.00 MPa	580.15 psi	ASTM D412
استطالة الشد	%	-	ASTM D412

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	80.0 C°	176.0 F°	-
وقت التجفيف	2.0 hr	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	180-200 C°	356.0 - 392.0 F°	-
درجة حرارة القالب	25.0-50.0 C°	77.0 - 122.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.