Thanelene® TPU S90A15 PRTA010 TP304 MSP

المصنع	Petropol Industry and Trade of Polymers LTDA	**الفئة**	-TPU Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Thanelene® TPU S90A15 PRTA010 TP304 MSP هي مادة من مادة البولي يوريثين بالحرارة (بوليستر) (TPU-بوليستر). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية للنفخ أو البثق أو القولبة بالحقن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-
	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.20-1.23 g/cm³	-	DIN 53479

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر		-	DIN 53505
	88-94	-	-
	38-44	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان التآكل	30.0 mm³	-	DIN 53516
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	8.00 MPa	1160.3 psi	-
	15.0 MPa	2175.57 psi	-
قوة الشد	50.0 MPa	7251.9 psi	DIN 53504
استطالة الشد	450 %	-	DIN 53504
قوة التمزق	85.0 kN/m	-	DIN 53515
مجموعة الضغط		-	DIN 53517
	25 %	-	-
	45 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	110 C°	230.0 F°	-
وقت التجفيف	4.0 hr	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	190-205 C°	374.0 - 401.0 F°	-
درجة حرارة القالب	15.0-25.0 C°	59.0 - 77.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.