Tritheva® PN 2021

المصنع	Petroquimica Triunfo	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Tritheva®PN 2021 عبارة عن مادة كوبوليمر أسيتات فينيل الإيثيلين (EVA). هذا المنتج متوفر في أمريكا اللاتينية. Tritheva®الميزات الرئيسية لـ PN 2021 هي: انكماش منخفض مقاومة عالية لتكسير الإجهاد البيئي (ESCR) قابلية معالجة جيدة مرونة جيدة مقاومة كيميائية تشمل مجالات التطبيق النموذجية: أثاث سلع استهلاكية أنابيب / أنابيب مياه / مياه شرب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي	-	-
	مرونة عالية	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	ثبات لون جيد	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	انكماش منخفض	-	
الاستخدامات	Piping system	-	-
	أثاث	-	-
	أحذية	-	-
	مظهر	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.940 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.1 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	%wt	-	-
صلابة الديورومتر	87	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	26.0 MPa	3770.99 psi	ASTM D638
استطالة الشد	750 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-70.0 C°	-94.0 F°	ASTM D746A
درجة حرارة تليين فيكات	61.0 C°	141.8 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	86.0 C°	186.8 F°	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.