Tritheva® TN 2007

المصنع	Petroquimica Triunfo	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Tritheva®TN 2007 عبارة عن مادة كوبوليمر إيثيلين فينيل أسيتات (EVA). هذا المنتج متوفر في أمريكا اللاتينية ويتم معالجته عن طريق بثق الأغشية أو البثق المشترك. Tritheva® الميزات الرئيسية لـ TN 2007 هي: وزن جزيئي عالي، قابلية معالجة جيدة، طعام متاح، ثبات جيد للأبعاد، مقاومة الصدمات. تشمل مجالات التطبيق النموذجية: تغليف الأفلام، الزراعة، تطبيقات ملامسة الأطعمة، تطبيق الطلاء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
	مقاومة الصدمات، جيدة	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	تعريف، عالي	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
الاستخدامات	أفلام	-	-
	Laminate	-	-
	تطبيق زراعي	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	ANVISA رقم 105/99 FDA 21 CFR 177.1350	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام صب بالبثق المشترك	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.933 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.65 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	%wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	6.00 MPa	870.23 psi	ASTM D638
	22.0 MPa	3190.84 psi	ASTM D638
		-	ASTM D882
	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D882
	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D882
استطالة الشد	720 %	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	350 %	-	ASTM D882
	730 %	-	ASTM D882
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	62.0 MPa	8992.36 psi	ASTM D882
	61.0 MPa	8847.32 psi	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	C° 99.0	F° 210.2	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان		-	ASTM D2457
	82	-	ASTM D2457
	130	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 2.3	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المحول	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.