Tritheva® TN 2020

المصنع	Petroquimica Triunfo	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Tritheva®TN 2020 عبارة عن مادة كوبوليمر إيثيلين فينيل أسيتات (EVA). هذا المنتج متوفر في أمريكا اللاتينية ويتم معالجته عن طريق بثق الأغشية أو البثق المشترك. Tritheva® الميزات الرئيسية لـ TN 2020 هي: طعام متاح، ثبات جيد للأبعاد، مقاومة للحرارة، شفافية. تشمل مجالات التطبيق النموذجية: تغليف تطبيقات ملامسة الأطعمة، تطبيق الطلاء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد تعريف، عالي ثبات حراري، جيد مطابقة التعرض للأغذية	- - - -	- - - -
الاستخدامات	Laminate تغليف المواد الغذائية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ANVISA رقم 105/99 FDA 21 CFR 177.1350	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق الأفلام صب بالبثق المشترك	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.931 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	%wt	-	-
صلابة الديورومتر	85	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	7.00 MPa	1015.27 psi	ASTM D638
	19.0 MPa	2755.72 psi	ASTM D638
		-	ASTM D882
	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D882
	22.0 MPa	3190.84 psi	ASTM D882
استطالة الشد	700 %	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	490 %	-	ASTM D882
	730 %	-	ASTM D882
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	67.0 MPa	9717.55 psi	ASTM D882
	64.0 MPa	9282.43 psi	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 79.0	F° 174.2	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	C° 100	F° 212.0	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان		-	ASTM D2457
	86	-	ASTM D2457
	140	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 1.8	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المحول	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.