Tritheva® TN 8093

المصنع	Petroquimica Triunfo	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Tritheva®TN 8093 عبارة عن مادة كوبوليمر أسيتات فينيل الإيثيلين (EVA). هذا المنتج متوفر في أمريكا اللاتينية ويتم معالجته عن طريق بثق الأغشية أو البثق المشترك. Tritheva®الميزات الرئيسية لـ TN 8093 هي: وزن جزيئي عالي قابلية معالجة جيدة غذاء متاح ثبات أبعاد جيد مقاومة الصدمات تشمل مجالات التطبيق النموذجية: فيلم زراعة تطبيقات ملامسة الأغذية تطبيق الطلاء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
	مقاومة الصدمات، جيدة	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	تعريف، عالي	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
الاستخدامات	أفلام	-	-
	Laminate	-	-
	تطبيق زراعي	-	-

تصنيفات الوكالة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	ANVISA رقم 105/99	-	-
	FDA 21 CFR 177.1350	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-
	صب بالبثق المشترك	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.934 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.40 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	%wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	5.00 MPa	725.19 psi	ASTM D638
	26.0 MPa	3770.99 psi	ASTM D638
		-	ASTM D882
	32.0 MPa	4641.22 psi	ASTM D882
	33.0 MPa	4786.25 psi	ASTM D882
استطالة الشد	660 %	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	460 %	-	ASTM D882
	760 %	-	ASTM D882
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	53.0 MPa	7687.01 psi	ASTM D882
	55.0 MPa	7977.09 psi	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	430 g	15.17 oz	ASTM D1709B

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	C° 96.0	F° 204.8	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان		-	ASTM D2457
	84	-	ASTM D2457
	132	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 1.7	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المحول	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.