Trithene® CX 7065

المصنع	Petroquimica Triunfo	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trithene®CX 7065 هي مادة بولي إيثيلين منخفض الكثافة. هذا المنتج متوفر في أمريكا اللاتينية ويتم معالجته عن طريق طلاء البثق. Trithene®تشمل الخصائص الرئيسية لـ CX 7065 ما يلي: ملامسة الأغذية. تشمل مجالات التطبيق النموذجية: تطبيق الطلاء، تطبيقات ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
الاستخدامات	تطبيق الطلاء تغليف ورقي	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ANVISA رقم 105/99 ASTM D 1248, I, الفئة A, الفئة 3 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	طلاء البثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	9.50 MPa	1377.86 psi	ASTM D638
	8.50 MPa	1232.82 psi	ASTM D638
		-	ASTM D882
	16.0 MPa	2320.61 psi	ASTM D882
	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D882
استطالة الشد	300 %	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	300 %	-	ASTM D882
	350 %	-	ASTM D882
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	87.0 MPa	12618.31 psi	ASTM D882
	95.0 MPa	13778.61 psi	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	120 g	4.23 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	370 g	13.05 oz	ASTM D1922
	240 g	8.46 oz	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	83.0 C°	181.4 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	110 C°	230.0 F°	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	68	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 12	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المحول	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.