Trithene® JX 7065

المصنع	Petroquimica Triunfo	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trithene®JX 7065 هي مادة بولي إيثيلين منخفض الكثافة. هذا المنتج متوفر في أمريكا اللاتينية ويتم معالجته عن طريق القولبة بالحقن. Trithene®تشمل الميزات الرئيسية لـ JX 7065 ما يلي: مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)، قابلية معالجة جيدة، غذاء متاح، مرونة جيدة، مقاومة الصدمات. تشمل مجالات التطبيق النموذجية: السلع الاستهلاكية، تطبيقات ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي مقاومة الصدمات، جيدة قابلية تشغيل جيدة مرونة جيدة مطابقة التعرض للأغذية توزيع وزن جزيئي متوسط واسع	- - - - - -	- - - - - -
الاستخدامات	ألعاب	-	-
تصنيفات الوكالة	ANVISA رقم 105/99 ASTM D 1248, I, الفئة A, الفئة 3 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	9.50 MPa 8.50 MPa	- 1377.86 psi 1232.82 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
استطالة الشد	300 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	83.0 C°	181.4 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	110 C°	230.0 F°	-
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	2.3E-4 cm/cm/C°	-	ASTM D696
التوصيل الحراري	0.30 W/m/K	-	ASTM C177

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة الظاهرية		-	ASTM D3835
	Pa·s 217	-	ASTM D3835
	Pa·s 111	-	ASTM D3835
	Pa·s 57.0	-	ASTM D3835
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.