Trithene® TS 7006

المصنع	Petroquimica Triunfo	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trithene®TS 7006 هي مادة بولي إيثيلين منخفض الكثافة. هذا المنتج متوفر في أمريكا اللاتينية ويتم معالجته عن طريق بثق الأغشية أو البثق المشترك. Trithene®تشمل الميزات الرئيسية لـ TS 7006 ما يلي: وزن جزيئي عالي، غذاء متاح، جميل، مقاومة للحرارة. تشمل مجالات التطبيق النموذجية: التعبئة، الأفلام، تطبيقات ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معامل احتكاك منخفض	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
	بصري	-	-
	ثبات حراري، جيد	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
الاستخدامات	التعبئة والتغليف	-	-
	أفلام	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
تصنيفات الوكالة			-
			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	ANVISA رقم 105/99 ASTM D 1248, I, الفئة A, الفئة 4 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- - -	
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام صب بالبثق المشترك	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.925 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.60 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	12.0 MPa	1740.46 psi	ASTM D638
	16.0 MPa	2320.61 psi	ASTM D638
		-	ASTM D882
	26.0 MPa	3770.99 psi	ASTM D882
	23.0 MPa	3335.87 psi	ASTM D882
استطالة الشد	580 %	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	350 %	-	ASTM D882
	700 %	-	ASTM D882
معامل الاحتكاك	0.15	-	ASTM D1894
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	117 MPa	16969.45 psi	ASTM D882
	125 MPa	18129.75 psi	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	160 g	5.64 oz	ASTM D1709A

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 370	oz 13.05	ASTM D1922
	g 290	oz 10.23	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 97.0	F° 206.6	ASTM D1525

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	85	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 9.0	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المحول	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.