Trithene® TS 7035

المصنع	Petroquimica Triunfo	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trithene®TS 7035 هي مادة بولي إيثيلين منخفض الكثافة. هذا المنتج متوفر في أمريكا اللاتينية ويتم معالجته عن طريق بثق الأغشية. Trithene®تشمل الميزات الرئيسية لـ TS 7035 ما يلي: قابلية معالجة جيدة، غذاء متاح، مقاومة للحرارة. تشمل مجالات التطبيق النموذجية: التعبئة، الأفلام، تطبيقات ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معامل احتكاك منخفض قابلية تشغيل جيدة ثبات حراري، جيد مطابقة التعرض للأغذية	- - - -	- - - -
الاستخدامات	التعبئة والتغليف أفلام تغليف المواد الغذائية	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	ANVISA رقم 105/99 ASTM D 1248, I, الفئة A, الفئة 3 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.924 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	10.0 MPa	1450.38 psi	ASTM D638
	12.0 MPa	1740.46 psi	ASTM D638
		-	ASTM D882
	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D882
	18.0 MPa	2610.68 psi	ASTM D882
استطالة الشد	540 %	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	410 %	-	ASTM D882
	690 %	-	ASTM D882
معامل الاحتكاك	0.090	-	ASTM D1894
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	97.0 MPa	14068.69 psi	ASTM D882
	103 MPa	14938.91 psi	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	130 g	4.59 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	460 g	16.22 oz	ASTM D1922
	310 g	10.93 oz	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 93.0	F° 199.4	ASTM D1525

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	100	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 8.2	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المحول	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.