Trithene® TX 7003

المصنع	Petroquimica Triunfo	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trithene®TX 7003 هي مادة بولي إيثيلين منخفض الكثافة. هذا المنتج متوفر في أمريكا اللاتينية ويتم معالجته عن طريق بثق الأغشية أو النفخ. Trithene®الميزات الرئيسية لـ TX 7003 هي: وزن جزيئي عالي قابلية معالجة جيدة طعام متاح استقرار أبعاد جيد تشمل مجالات التطبيق النموذجية: كيس / تبطين تطبيقات صناعية للأفلام زجاجة تطبيقات ملامسة للأغذية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
الاستخدامات	أفلام	-	-
	أكياس	-	-
	تطبيق صناعي	-	-
	زجاجة	-	-
تصنيفات الوكالة			-
			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	ANVISA رقم 105/99 ASTM D 1248, I, الفئة A, الفئة 5 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- - -	
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام قولبة النفخ	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.27 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D638
	17.0 MPa	2465.65 psi	ASTM D638
		-	ASTM D882
	27.0 MPa	3916.03 psi	ASTM D882
	23.5 MPa	3408.39 psi	ASTM D882
استطالة الشد	590 %	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	300 %	-	ASTM D882
	630 %	-	ASTM D882
معامل الاحتكاك	0.45	-	ASTM D1894
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	115 MPa	16679.37 psi	ASTM D882
	125 MPa	18129.75 psi	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	190 g	6.7 oz	ASTM D1709A

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 300	oz 10.58	ASTM D1922
	g 230	oz 8.11	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 94.0	F° 201.2	ASTM D1525

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المحول	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.