Trithene® TX 7010

المصنع	Petroquimica Triunfo	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trithene®TX 7010 هي مادة بولي إيثيلين منخفض الكثافة. هذا المنتج متوفر في أمريكا اللاتينية ويتم معالجته عن طريق بثق الأغشية أو البثق المشترك. Trithene®تشمل الميزات الرئيسية لـ TX 7010 ما يلي: وزن جزيئي عالي، قابلية معالجة جيدة، غذاء متاح. تشمل مجالات التطبيق النموذجية: الأفلام، التطبيقات الصناعية، تطبيقات ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي عالي قابلية تشغيل جيدة مطابقة التعرض للأغذية	- - -	- - -
الاستخدامات	أفلام تطبيق صناعي	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ANVISA رقم 105/99 ASTM D 1248, I, الفئة A, الفئة 4 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق الأفلام صب بالبثق المشترك	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	10.0 MPa	1450.38 psi	ASTM D638
	12.5 MPa	1812.98 psi	ASTM D638
		-	ASTM D882
	22.5 MPa	3263.36 psi	ASTM D882
	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D882
استطالة الشد	500 %	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	300 %	-	ASTM D882
	630 %	-	ASTM D882
معامل الاحتكاك	0.60	-	ASTM D1894
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	100 MPa	14503.8 psi	ASTM D882
	110 MPa	15954.18 psi	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	180 g	6.35 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	400 g	14.11 oz	ASTM D1922
	220 g	7.76 oz	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 91.0	F° 195.8	ASTM D1525

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان		-	ASTM D2457
	52	-	ASTM D2457
	85	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 9.5	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المحول	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.