Trithene® TX 8024

المصنع	Petroquimica Triunfo	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trithene®TX 8024 هي مادة بولي إيثيلين منخفض الكثافة. هذا المنتج متوفر في أمريكا اللاتينية ويتم معالجته عن طريق بثق الأغشية أو البثق المشترك. Trithene®الميزات الرئيسية لـ TX 8024 هي: وزن جزيئي عالي طعام متاح شفافية تشمل مجالات التطبيق النموذجية: تعبئة تطبيقات ملامسة للأغذية للأفلام

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي عالي تعريف، عالي مطابقة التعرض للأغذية توزيع ضيق للوزن الجزيئي	- - - -	- - - -
الاستخدامات	التعبئة والتغليف أفلام تغليف المواد الغذائية	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	ANVISA رقم 105/99 ASTM D 1248, I, الفئة A, الفئة 4 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام صب بالبثق المشترك	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.923 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	12.0 MPa	1740.46 psi	ASTM D638
	13.5 MPa	1958.01 psi	ASTM D638
		-	ASTM D882
	23.0 MPa	3335.87 psi	ASTM D882
	21.0 MPa	3045.8 psi	ASTM D882
استطالة الشد	490 %	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	380 %	-	ASTM D882
	720 %	-	ASTM D882
معامل الاحتكاك	0.60	-	ASTM D1894
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	116 MPa	16824.41 psi	ASTM D882
	122 MPa	17694.64 psi	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	150 g	5.29 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	390 g	13.76 oz	ASTM D1922
	360 g	12.7 oz	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 98.0	F° 208.4	ASTM D1525

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان		-	ASTM D2457
	62	-	ASTM D2457
	100	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 7.5	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المحول	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.