Trithene® TE 8088

المصنع	Petroquimica Triunfo	**الفئة**	MDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trithene®TE 8088 هي مادة بولي إيثيلين متوسطة الكثافة. هذا المنتج متوفر في أمريكا اللاتينية ويتم معالجته عن طريق بثق الأغشية. Trithene®الميزات الرئيسية لـ TE 8088 هي: وزن جزيئي عالي قابلية معالجة جيدة طعام متاح صلب استقرار أبعاد جيد تشمل مجالات التطبيق النموذجية: تغليف تعبئة تطبيقات ملامسة للأغذية للأفلام

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد	-	-
	معامل احتكاك منخفض	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
	بصري	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	ثبات حراري، جيد	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
	صلابة متوسطة	-	
الاستخدامات	التعبئة والتغليف	-	-
	أفلام	-	-
	فيلم قابل للانكماش	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	ANVISA رقم 105/99 ASTM D 1248, II, الفئة A, الفئة 5 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.929 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.27 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	13.5 MPa	1958.01 psi	ASTM D638
	17.0 MPa	2465.65 psi	ASTM D638
		-	ASTM D882
	26.5 MPa	3843.51 psi	ASTM D882
	23.5 MPa	3408.39 psi	ASTM D882
استطالة الشد	550 %	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	320 %	-	ASTM D882
	630 %	-	ASTM D882
معامل الاحتكاك	0.17	-	ASTM D1894
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	145 MPa	21030.51 psi	ASTM D882
	155 MPa	22480.89 psi	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	150 g	5.29 oz	ASTM D1709A

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	300 g	10.58 oz	ASTM D1922
	300 g	10.58 oz	ASTM D1922

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	107 °C	224.6 °F	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	117 °C	242.6 °F	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	76	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	14 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	°C	-	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	°C	-	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	°C	-	-
درجة حرارة المحول	°C	-	-
درجة حرارة المصهور	°C	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف	-	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.