# NEOFLON™ AP-230AS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Daikin Fluorochemicals .Co., Ltd (China) | **الفئة** | PFA |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

NEOFLON PFA هو بوليمر مشترك من رباعي فلورو إيثيلين وبيرفلورو ألكيل فينيل إيثر. وهو بوليمر بيرفلورو يتكون فقط من ذرات الكربون وذرات الفلور بدون أي ذرة هيدروجين. يتمتع بنفس الأداء الممتاز مثل PTFE في نطاق واسع من درجات الحرارة المنخفضة جدًا إلى العالية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز بشفافية ممتازة وقوة ميكانيكية في درجة حرارة عالية. يمكن تشكيله بنفس طريقة التشكيل مثل راتنجات اللدائن الحرارية العامة. يتميز بدرجة مقاومة للكهرباء الساكنة. مناسب للقولبة بالبثق.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مضاد للكهرباء الساكنة<br>بوليمر مشترك<br>شفافية عالية<br>قوة درجة الحرارة العالية | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **المظهر** | شفاف/شبه شفاف | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق | - | - |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 1.5-3.0 g/10 min | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.