COPYLENE® CH020-01

المصنع	Chevron Phillips Chemical Company LLC	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

COPYLENE ® CH020-01 عبارة عن راتينج بولي بروبيلين متجانس مصمم لتطبيقات بثق أغشية BOPP (بولي بروبيلين ثنائي المحور). التطبيقات الحقائب والأكياس الرافيا/الأشرطة/الربط فيلم قابل للتقشير غلاف الفيلم فيلم تغليف المواد الغذائية فيلم تغليف فيلم لف اللفائف فيلم حماية السطح فيلم حاجز.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	هوموبوليمر	-	-
الاستخدامات	أكياس	-	-
	فيلم ثنائي المحور	-	-
	فيلم	-	-
	Laminates	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
	Strapping	-	-
	شريط لاصق	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم ثنائي المحور بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	33.4 MPa	4844.27 psi	ASTM D638
استطالة الشد	12 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1420 MPa	205953.96 psi	ASTM D790A
صدمة إيزود المحززة	48 J/m	0.899 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	86.0 C°	186.8 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.