COPYLENE® CH085

المصنع	Chevron Phillips Chemical Company LLC	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

COPYLENE® CH085، وهو راتنج هوموبوليمر بولي بروبيلين يتم التحكم فيه في علم الجريان، يستخدم في تطبيقات القولبة بالحقن وبثق الأغشية المصبوبة. تطبيقات الأكياس والأكياس القرطاسية فيلم فيلم التغليف المطاطي فيلم التقشير فيلم التغليف فيلم تغليف المواد الغذائية فيلم التغليف الثقيل فيلم النظافة فيلم طبي فيلم التغطية المطاطية فيلم التغليف الملتوي فيلم تنفس

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ريولوجيا متحكم بها	-	-
	هوموبوليمر	-	-
الاستخدامات	أكياس	-	-
	فيلم مصبوب	-	-
	فيلم	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
	Sanitary Products	-	-
	لف بالتمدد	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب بثق الأفلام قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	33.6 MPa	4873.28 psi	ASTM D638
استطالة الشد	11 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1240 MPa	179847.12 psi	ASTM D790A
صدمة إيزود المحززة	37 J/m	0.693 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	92.0 C°	197.6 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.