# COPYLENE® CH090

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Chevron Phillips Chemical Company LLC | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

COPYLENE ® CH080 هو هوموبوليمر بولي بروبيلين مصمم لتطبيقات الأغشية. التطبيقات: فيلم.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | هوموبوليمر | - | - |
| **الاستخدامات** | فيلم | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق الأفلام | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.902 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 9.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 35.4 MPa | 5134.35 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 9.3 % | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | 1520 MPa | 220457.76 psi | ASTM D790A |
| **صدمة إيزود المحززة** | 37 J/m | 0.693 ft·lb/in | ASTM D256A |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | 102 C° | 215.6 F° | ASTM D648 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.