COPYLENE® CR020CL

المصنع	Chevron Phillips Chemical Company LLC	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

COPYLENE ® CR020CL هو كوبوليمر عشوائي مُصمم بتقنية تصفية متقدمة ومع مادة مضادة للكهرباء الساكنة ومصمم خصيصًا للتفوق في عمليات النفخ بالبثق. ستحتوي زجاجات EBM على لمعان استثنائي وضبابية منخفضة. التطبيقات: عمليات النفخ بالبثق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة موضح	- -	- -
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة شفافية عالية بوليمر مشترك عشوائي	- - -	- - -
الاستخدامات	زجاجات حاويات	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بالبثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.902 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	28.2 MPa	4090.07 psi	ASTM D638
استطالة الشد	14 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1100 MPa	159541.8 psi	ASTM D790A
صدمة إيزود المحززة	340 J/m	6.37 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	80.0 C°	176.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.