COPYLENE® CR350CL-02

المصنع	Chevron Phillips Chemical Company LLC	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

COPYLENE® CR350CL-02 هو كوبوليمر عشوائي مُصَفَّى، مصمم خصيصًا لتطبيقات القولبة بالحقن الشفافة وتم تركيبه بمادة تشحيم لتحرير ممتاز من القالب. التطبيقات: قولبة بالحقن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	موضح مادة تشحيم	- -	- -
الميزات	تحرر جيد من القالب شفافية عالية مشحم بوليمر مشترك عشوائي	- - - -	- - - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.902 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	35 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	27.5 MPa	3988.55 psi	ASTM D638
استطالة الشد	14 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1000 MPa	145038.0 psi	ASTM D790A
صدمة إيزود المحززة	69 J/m	1.29 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	76.5 C°	169.7 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.