FOZEAS® J9503J

المصنع	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**الفئة**	PLA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FOZEAS® J9503J عبارة عن مادة من حمض متعدد اللبنيك (PLA). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. السمات الهامة لـ FOZEAS® J9503J هي: صديقة للبيئة / خضراء ومقاومة للحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة حرارة متوسطة	-	-
	محتوى مورد متجدد	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.22 g/cm³	-	JIS K7112
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.0 g/10 min	-	JIS K7210

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	50.0 MPa	7251.9 psi	JIS K7161
انفعال الشد	130 %	-	JIS K7161
معامل الانحناء	2800 MPa	406106.4 psi	JIS K7171
إجهاد الانحناء	75.0 MPa	10877.85 psi	JIS K7171
قوة صدمة إيزود غير المحززة	18 kJ/m²	8.56 ft·lb/in²	JIS K7110

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	110 C°	230.0 F°	JIS K7191-1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.