FOZEAS® J9604E

المصنع	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**الفئة**	PLA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FOZEAS® J9604E هو مادة من حمض متعدد اللبنيك (PLA). وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لبثق الألواح. السمات الهامة لـ FOZEAS® J9604E هي: صديقة للبيئة / عملية تصنيع جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة محتوى مورد متجدد	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	بثق الألواح	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.21 g/cm³	-	JIS K7112
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.5 g/10 min	-	JIS K7210

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 60.0	psi 8702.28	JIS K7161
انفعال الشد	% 200	-	JIS K7161
معامل الانحناء	MPa 2600	psi 377098.8	JIS K7171
إجهاد الانحناء	MPa 90.0	psi 13053.42	JIS K7171
قوة صدمة إيزود غير المحززة	kJ/m² 4.0	ft·lb/in² 1.9	JIS K7110

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 60.0	F° 140.0	JIS K7191-1

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	% 4.0	-	JIS K7105

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.