Novalloy-B B6508

المصنع	PlastxWorld Inc.	**الفئة**	ABS+PBT
المادة المالئة	40% معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Novalloy-B B6508 هو منتج من أكريلونيتريل بوتادين ستايرين + PBT (ABS+PBT) مملوء بنسبة 40% بالمعادن. يمكن معالجته عن طريق الطلاء أو القولبة بالحقن وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Novalloy-B B6508 التطبيقات الكهربائية/الإلكترونية والسلع التجارية/المكتبية وتطبيقات الطلاء والإسكان. تشمل الخصائص: مصنف للهب مقاومة كيميائية مثبط للهب مقاومة للتآكل التصاق جيد

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	معدني، 40% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبط للهب	-	-
الميزات	مثبط للهب	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	التصاق جيد	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	تدفق جيد	-	-
	قابلية تشكيل جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	صلابة عالية	-	-
	قوة عالية	-	
	مقاوم للزيت	-	
	مقاوم للالتواء	-	
الاستخدامات	معدات الأعمال	-	-
	تطبيقات الطلاء	-	-
	مكونات الكمبيوتر	-	-
	موصلات	-	-
	أجزاء كهربائية	-	-
	أغلفة	-	-
المظهر	أسود	-	-
	الألوان المتوفرة	-	-
	لون طبيعي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	طلاء	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.61 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.20-0.45 %	-	ASTM D955
امتصاص الماء	0.15 %	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	108 MPa	15664.1 psi	ASTM D638
استطالة الشد	1.3 %	-	ASTM D638
			ASTM D790

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	11700 MPa	1696944.6 psi	
قوة الانحناء	147 MPa	21320.59 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	69 J/m	1.29 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	205 C° 155 C°	- 401.0 F° 311.0 F°	ASTM D648 - -
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	5.5E-5 cm/cm/C°	-	ASTM D696

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	1.0E+15 ohms·cm	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	20 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت العزل الكهربائي	3.90	-	ASTM D150
عامل التبديد	8.0E-3	-	ASTM D150
مقاومة القوس الكهربائي	76.0 sec	-	ASTM D495
مؤشر التتبع المقارن (CTI)	260 V	-	UL 746
إشعال القوس عالي الأمبير (HAI)			UL 746 - -

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	
	26.0	-	
	17.0	-	
معدل تتبع القوس عالي الجهد (HVTR)	165 mm/min	-	UL 746
اشتعال السلك الساخن (HWI)		-	UL 746
	34 sec	-	-
	48 sec	-	-
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	82.2-121 C°	179.96 - 249.8 F°	-
وقت التجفيف	3.0-5.0 hr	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	241-260 C°	465.8 - 500.0 F°	-
درجة حرارة القالب	60.0-80.0 C°	140.0 - 176.0 F°	-
الضغط الخلفي	0.483-1.45 MPa	70.05 - 210.31 psi	-
سرعة اللولب	50-100 rpm	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.