# Verolloy B1400UM

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | .PlastxWorld Inc | **الفئة** | ABS+PBT |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Verolloy B1400UM هو منتج من أكريلونيتريل بوتادين ستايرين + PBT (ABS+PBT). وهي متوفرة في أوروبا أو أمريكا الشمالية. تشمل الخصائص: تدفق عالي، مقاومة للصدمات

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **بطاقة UL الصفراء** | E315545-100118279 | - | - |
| **الميزات** | تدفق عالي<br>مقاومة عالية للصدمات | -<br>- | -<br>- |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.12 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 7.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **انكماش القالب** | 0.60-0.80 % | - | ASTM D955 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | MPa 36.5 | psi 5293.89 | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | % 100 | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | MPa 1650 | psi 239312.7 | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | MPa 57.9 | psi 8397.7 | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | J/m 530 | ft·lb/in 9.93 | ASTM D256 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | C° 86.1 | F° 186.98 | ASTM D648 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.