

## Cevian®-S CSS200-10

|                      |        |                  |                 |
|----------------------|--------|------------------|-----------------|
| PC                   | الفئة  | .PlastxWorld Inc | المصنع          |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | -                | المادة المألوفة |

### وصف المنتج

Cevian®-S CSS200-10 هو منتج سبيكة بولي كربونات (PC Alloy). يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

### المواصفات الفنية

#### معلومات عامة

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية        |
|----------|--------------------|---------------|----------------|
| -        | -                  | Pellets       | الأشكال        |
| -        | -                  | قابلة بالحقن  | طريقة المعالجة |

#### الخواص الفيزيائية

| الاختبار  | النظام الإمبراطوري | النظام المتري          | الخاصية      |
|-----------|--------------------|------------------------|--------------|
| ASTM D792 | -                  | g/cm <sup>3</sup> 1.26 | الوزن النوعي |

#### الخواص الميكانيكية

| الاختبار  | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية  |
|-----------|--------------------|---------------|----------|
| ASTM D638 | psi 8194.65        | MPa 56.5      | قوة الشد |

| الخواص الميكانيكية |                    |               |                    |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية            |
| ASTM D256          | ft·lb/in 1.5       | J/m 80        | صدمة إيزود المحززة |

| الخواص الحرارية |                    |               |                               |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار        | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية                       |
| ASTM D648       | F° 206.96          | C° 97.2       | درجة حرارة الانحراف تحت الحمل |

## Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China : العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.