Elastamax™ XL-2055

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	TPO (POE)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تعتمد الأوليفينات الحرارية اللدنة (TPOs) Elastamax™ XL من PolyOne على خلطات مكعبة من راتنجات البولي أوليفين ومواد لدنة مختارة مثل EPDM. تم تصميم هذه المواد لتوفير توازن بين الخصائص الفيزيائية وقابلية المعالجة، وهي بديل اقتصادي للمطاط المتصلد حرارياً التقليدي والمواد اللدنة الحرارية الأكثر تكلفة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	غرض عام	-	-
الاستخدامات	تطبيقات البناء غرض عام تطبيقات صناعية	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.02 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	54	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412A
	2.96 MPa	429.31 psi	-
	3.93 MPa	570.0 psi	-
قوة الشد	5.31 MPa	770.15 psi	ASTM D412A
استطالة الشد	620 %	-	ASTM D412A
قوة التمزق	26.3 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	30 %	-	ASTM D395B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.