Elastamax™ XL-2155

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	TPO (POE)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تعتمد الأوليفينات الحرارية (TPOs) Elastamax™ XL من PolyOne على خلطات حبيبية من راتنجات البولي أوليفين ومطاطات مختارة مثل EPDM. تم تصميم هذه المواد لتوفير توازن بين الخصائص الفيزيائية وقابلية المعالجة، وهي بديل اقتصادي للمطاط المتصلد حراريًا التقليدي والمطاطات الحرارية الأكثر تكلفة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	غرض عام	-	-
الاستخدامات	تطبيقات البناء غرض عام تطبيقات صناعية	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.02 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	52	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D412A
	6.14 MPa	890.53 psi	-
	8.34 MPa	1209.62 psi	-
قوة الشد	8.76 MPa	1270.53 psi	ASTM D412A
استطالة الشد	370 %	-	ASTM D412A
قوة التمزق	19.3 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	36 %	-	ASTM D395B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.