VENELENE® 2710

المصنع	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: معالجة جيدة. صلابة جيدة. مقاومة جيدة للصدمات التطبيقات: المنتجات المنزلية، والسلال، وقطع غيار السيارات، وأجزاء مصبوبة بالحقن للأغراض العامة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة مقاومة جيدة للصدمات قابلية معالجة جيدة كثافة عالية صلابة متوسطة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات غرض عام السلع المنزلية	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.950 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	18 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	2.50 hr	-	ASTM D1693

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	23.0 MPa	3335.87 psi	-
	16.0 MPa	2320.61 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D638
	19 %	-	-
	%	-	-
معامل الانحناء	700 MPa	101526.6 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D790
صدمة غاردنر	80.0 J/cm	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	125 C°	257.0 F°	ASTM D1525

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	150-190 °C	302.0 - 374.0 °F	-
درجة حرارة القالب	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.