VENELENE® 2811

المصنع	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: معالجة جيدة. صلابة جيدة. التطبيقات: حاويات ذات جدران رقيقة، ومنتجات منزلية، ومواد ترفيهية (ألعاب، ومعدات رياضية واقية، إلخ).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة قابلية معالجة جيدة كثافة عالية صلابة متوسطة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	السلع المنزلية سلع رياضية حاويات ذات جدران رقيقة ألعاب	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.953 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	30 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	1.00 hr	-	ASTM D1693

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	21.0 MPa	3045.8 psi	-
	13.0 MPa	1885.49 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D638
	19 %	-	-
	%	-	-
معامل الانحناء	675 MPa	97900.65 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	19.0 MPa	2755.72 psi	ASTM D790
صدمة غاردنر	60.0 J/cm	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	127 C°	260.6 F°	ASTM D1525

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	130-170 °C	266.0 - 338.0 °F	-
درجة حرارة القالب	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.