# VENELENE® 2908APUV

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter) | **الفئة** | HDPE, HMW |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

الميزات: معالجة جيدة. مقاومة جيدة للصدمات وصلابة جيدة. التطبيقات: حاويات ذات جدران رقيقة، وأغطية، وأغطية، وإغلاقات، ومنتجات منزلية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | مضاد للأكسدة | - | - |
| | مثبت للأشعة فوق البنفسجية | - | - |
| **الميزات** | مضاد للأكسدة | - | - |
| | مقاومة جيدة للصدمات | - | - |
| | قابلية معالجة جيدة | - | - |
| | مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية | - | - |
| | كثافة عالية | - | - |
| | صلابة متوسطة | - | - |
| **الاستخدامات** | أغطية | - | - |
| | إغلاقات | - | - |
| | السلع المنزلية | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | أغطية<br>حاويات ذات جدران رقيقة | -<br>- | -<br>- |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.960 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 11 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي** | 2.00 hr | - | ASTM D1693 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | | - | ASTM D638 |
| | 27.0 MPa | 3916.03 psi | - |
| | 23.0 MPa | 3335.87 psi | - |
| **استطالة الشد** | | - | ASTM D638 |
| | 18 % | - | - |
| | % | - | - |
| **معامل الانحناء** | 1000 MPa | 145038.0 psi | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | 26.0 MPa | 3770.99 psi | ASTM D790 |
| **صدمة غاردنر** | 90.0 J/cm | - | ASTM D5420 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة تليين فيكات** | 129 °C | 264.2 °F | ASTM D1525 |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة المعالجة (المصهور)** | 190-220 °C | 374.0 - 428.0 °F | - |
| **درجة حرارة القالب** | °C | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.