VENELENE® 6200B

المصنع	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: معالجة جيدة، وصلابة، ومقاومة للصدمات. مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR).
التطبيقات: حاويات مصبوبة بالنفخ لـ: منتجات العناية الشخصية (الشامبو، ومستحضرات التجميل، ومحاليل الكلور، والتنظيف المنزلي) والمواد الكيميائية القوية (أقل من 20 لترًا).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة مقاومة جيدة للصدمات قابلية معالجة جيدة كثافة عالية مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR) صلابة متوسطة	- - - - - -	- - - - - -
الاستخدامات	تطبيقات المستهلك حاويات Personal Care	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق قولبة النفخ بالبثق	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.958 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.40 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	270 MPa	39160.26 psi	ASTM D638
قوة الشد	28.0 MPa 26.0 MPa	- 4061.06 psi 3770.99 psi	ASTM D638 - -
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1100 MPa	159541.8 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D790
صدمة غاردنر	150 J/cm	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 127	F° 260.6	ASTM D1525

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 160-200	F° 392.0 - 320.0	-
درجة حرارة القالب (Die)	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.