VENELENE® FB-3003

المصنع	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: خصائص ميكانيكية ممتازة. معالجة ممتازة. التطبيقات: حقائب شديدة التحمل. أفلام قابلة للتقلص الحراري عالية المقاومة. أكياس للتعبئة الثانوية. أكياس القمامة. فيلم تقني للزراعة. فيلم غطاء واقي. أنابيب ري مرنة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	كثافة منخفضة	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
الاستخدامات	التعبئة والتغليف	-	-
	أفلام	-	-
	طلاء واقي	-	-
	أكياس	-	-
	تطبيق ري	-	-
	تطبيق زراعي	-	-
	كيس تعبئة ثقيل	-	
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم النفخ قولبة النفخ بثق قولبة النفخ بالبثق	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.922 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.27 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	35 µm	1.38 mil	-
قوة ثقب الفيلم	14.1 N	3.17 lbf	ASTM D3420
قوة الشد	20.0 MPa 19.0 MPa	- 2900.76 psi 2755.72 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	35 % 500 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة التمزق إلمندورف	200 g 250 g	- 7.05 oz 8.82 oz	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922
مقاومة الصدمة، فيلم	280 J/cm	-	ASTM D1709
المتانة، فيلم	48.0 MPa 62.0 MPa	- 6961.82 psi 8992.36 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
النفاذية	% 66.0	-	ASTM D1003
الضبابية (Haze)	% 31	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.