VENELENE® FB-7000

المصنع	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: خصائص ميكانيكية ممتازة. قابلية معالجة جيدة وشفافية جيدة. التطبيقات: أكياس للخدمة الشاقة <(20 كجم). أكياس للتعبئة الثانوية. أكياس القمامة. فيلم تقني للزراعة. فيلم غطاء واقي. أنابيب الري المرنة. شفافية عالية للأفلام القابلة للتقلص بالحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	كثافة منخفضة	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	تعريف، عالي	-	-
الاستخدامات	تطبيقات التشكيل الحراري	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
	أفلام	-	-
	طلاء واقي	-	-
	أكياس	-	-
	Piping system	-	-
	تطبيق ري	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيق زراعي كيس تعبئة ثقيل	- -	
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ قولبة النفخ بثق قولبة النفخ بالبثق	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.922 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.80 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	100 µm	3.94 mil	-
قوة ثقب الفيلم	10.8 N	2.43 lbf	ASTM D3420
قوة الشد	 23.0 MPa 18.0 MPa	- 3335.87 psi 2610.68 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	 200 % 520 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة التمزق إلمندورف	 400 g 150 g	- 14.11 oz 5.29 oz	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922
مقاومة الصدمة، فيلم	290 J/cm	-	ASTM D1709
المتانة، فيلم			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D882
	MPa 40.0	psi 5801.52	ASTM D882
	MPa 60.0	psi 8702.28	ASTM D882

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
النفاذية	% 78.0	-	ASTM D1003
الضبابية (Haze)	% 17	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.