VENELENE® FD-0348

المصنع	Poliolefinas .Internacionales, C.A (Polinter)	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: شفافية ولمعان جيد. قابلية معالجة جيدة. التطبيقات: أكياس للأغراض العامة. فيلم للتعبئة التلقائية بسمك 30-50 ميكرومتر. الزجاجات والألعاب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل مضاد للتكتل مضاد للأكسدة عامل انزلاق	- - -	- - -
الميزات	كثافة منخفضة نعومة خاصية مقاومة التكتل مضاد للأكسدة قابلية تشغيل جيدة تعريف، عالي	- - - - - -	- - - - - -
الاستخدامات	أفلام أكياس	- -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	زجاجة عام ألعاب	- - -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ قولبة النفخ بثق قولبة النفخ بالبثق	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.921 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.6 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	50 µm	1.97 mil	-
قوة ثقب الفيلم	9.32 N	2.1 lbf	ASTM D3420
قوة الشد		-	ASTM D882
	23.0 MPa	3335.87 psi	ASTM D882
	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	180 %	-	ASTM D882
	550 %	-	ASTM D882
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	550 g	19.4 oz	ASTM D1922
	160 g	5.64 oz	ASTM D1922
مقاومة الصدمة، فيلم	270 J/cm	-	ASTM D1709

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المتانة، فيلم		-	ASTM D882
	MPa 28.0	psi 4061.06	ASTM D882
	MPa 52.0	psi 7541.98	ASTM D882

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
النفاذية	% 83.0	-	ASTM D1003
الضبابية (Haze)	% 11	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.