VENELENE® FB-3030

المصنع	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**الفئة**	LDPE+LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: خصائص ميكانيكية ممتازة. قابلية معالجة جيدة. التطبيقات: الأكياس الصناعية. أكياس للتعبئة الثانوية. أكياس القمامة. فيلم تقني للزراعة. فيلم غطاء واقي. أنابيب الري المرنة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل مضاد للتكتل مضاد للأكسدة	- -	- -
الميزات	كثافة منخفضة خاصية مقاومة التكتل مضاد للأكسدة قابلية تشغيل جيدة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	التعبئة والتغليف أفلام طلاء واقي أكياس Piping system	- - - - -	- - - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيق ري تطبيق زراعي	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ قولبة النفخ بثق قولبة النفخ بالبثق	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.921 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.37 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	100 µm	3.94 mil	-
قوة ثقب الفيلم	12.7 N	2.85 lbf	ASTM D3420
قوة الشد		-	ASTM D882
	23.0 MPa	3335.87 psi	ASTM D882
	21.0 MPa	3045.8 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	400 %	-	ASTM D882
	700 %	-	ASTM D882
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	180 g	6.35 oz	ASTM D1922
	450 g	15.87 oz	ASTM D1922
مقاومة الصدمة، فيلم	280 J/cm	-	ASTM D1709
المتانة، فيلم			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D882
	MPa 70.0	psi 10152.66	ASTM D882
	MPa 100	psi 14503.8	ASTM D882

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
النفاذية	% 66.0	-	ASTM D1003
الضبابية (Haze)	% 32	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.