VENELENE® 11E1

المصنع	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: خصائص ميكانيكية ممتازة قابلية معالجة ممتازة التطبيقات: أفلام التمدد لوقوف السيارات اليدوي وشبه الصناعي والرعاية الصحية (حفاضات، فوط صحية، إلخ)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مساعد معالجة مضاد للأكسدة	- -	- -
الميزات	كثافة منخفضة مضاد للأكسدة قابلية تشغيل جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	نظافة أفلام تطبيق صناعي مجال تطبيق السلع الاستهلاكية لوازم طبية/تمريضية	- - - - -	- - - - -
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم مسطح موجه بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.918 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.3 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	50 µm	1.97 mil	-
قوة ثقب الفيلم	5.49 N	1.23 lbf	ASTM D3420
قوة الشد	34.0 MPa 28.0 MPa	- 4931.29 psi 4061.06 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	810 % 970 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة التمزق إلمندورف	220 g 530 g	- 7.76 oz 18.69 oz	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922
مقاومة الصدمة، فيلم	70.0 J/cm	-	ASTM D1709
المتانة، فيلم	140 MPa 150 MPa	- 20305.32 psi 21755.7 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.