VENELENE® 11O1

المصنع	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: خصائص ميكانيكية وبصرية ممتازة سلوك معالجة ممتاز مقاومة ممتازة لـ Hot Tack درجة حرارة منخفضة لبدء الإغلاق. التطبيقات: تعبئة شديدة التحمل (35 كجم) تعبئة ثانوية أكياس فيلم نفخ ممتد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مساعد معالجة مضاد للأكسدة	- -	- -
الميزات	كثافة منخفضة مضاد للأكسدة قابلية تشغيل جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	فيلم منفوخ التعبئة والتغليف كيس تعبئة ثقيل	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم النفخ بثق تشكيل النفخ بالتمدد	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.918 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.90 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	35 µm	1.38 mil	-
قوة ثقب الفيلم	10.8 N	2.43 lbf	ASTM D3420
قوة الشد		-	ASTM D882
	55.0 MPa	7977.09 psi	ASTM D882
	44.0 MPa	6381.67 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	760 %	-	ASTM D882
	850 %	-	ASTM D882
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	1000 g	35.27 oz	ASTM D1922
	1700 g	59.96 oz	ASTM D1922
مقاومة الصدمة، فيلم	530 J/cm	-	ASTM D1709
المتانة، فيلم		-	ASTM D882
	160 MPa	23206.08 psi	ASTM D882
	145 MPa	21030.51 psi	ASTM D882

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
النفاذية	85.0 %	-	ASTM D1003
الضبابية (Haze)	5.0 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.