VENELENE® 11PG1

المصنع	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: خصائص ميكانيكية وبصرية ممتازة. مقاومة عالية (Hot Tack). التطبيقات: فيلم للأغراض العامة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مساعد معالجة عامل مضاد للتكتل مضاد للأكسدة عامل انزلاق	- - - -	- - - -
الميزات	كثافة منخفضة نعومة خاصية مقاومة التكتل مضاد للأكسدة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أفلام عام	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ قولبة النفخ بثق قولبة النفخ بالبثق	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.1 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة ثقب الفيلم	4.31 N	0.9689 lbf	ASTM D3420
قوة الشد	35.0 MPa 30.0 MPa	- 5076.33 psi 4351.14 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	700 % 800 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة التمزق إلمندورف	300 g 450 g	- 10.58 oz 15.87 oz	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922
مقاومة الصدمة، فيلم	230 J/cm	-	ASTM D1709
المتانة، فيلم	120 MPa 135 MPa	- 17404.56 psi 19580.13 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
النفاذية	% 80.0	-	ASTM D1003
الضبابية (Haze)	% 15	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.