VENELENE® 11Q4

المصنع	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: خصائص ميكانيكية وبصرية ممتازة. مقاومة عالية (Hot Tack). التطبيقات: تعبئة السوائل الأوتوماتيكية (الماء والحليب والزبادي). أفلام مصفحة أو مبثوقة بشكل مشترك لتعبئة المواد الغذائية (< 5 كجم). أكياس للتعبئة الثانوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مساعد معالجة عامل مضاد للتكتل مضاد للأكسدة	- - -	- - -
الميزات	كثافة منخفضة خاصية مقاومة التكتل مضاد للأكسدة	- - -	- - -
الاستخدامات	Laminate أكياس تغليف المواد الغذائية	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم النفخ قولبة النفخ بثق	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.919 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.75 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	50 µm	1.97 mil	-
قوة ثقب الفيلم	7.35 N	1.65 lbf	ASTM D3420
قوة الشد		-	ASTM D882
	38.0 MPa	5511.44 psi	ASTM D882
	34.0 MPa	4931.29 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	750 %	-	ASTM D882
	800 %	-	ASTM D882
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	300 g	10.58 oz	ASTM D1922
	550 g	19.4 oz	ASTM D1922
مقاومة الصدمة، فيلم	270 J/cm	-	ASTM D1709
المتانة، فيلم		-	ASTM D882
	130 MPa	18854.94 psi	ASTM D882
	145 MPa	21030.51 psi	ASTM D882

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
النفاذية	% 68.0	-	ASTM D1003
الضبابية (Haze)	% 27	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.