VENELENE® 11S1

المصنع	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: خصائص ميكانيكية وبصرية ممتازة. قابلية معالجة جيدة. مقاومة ممتازة لـ Hot Tack.
التطبيقات: أفلام التمدد للمنصات النقالة وتستخدم لصنع بعض مكونات الحفاضات ومنتجات النظافة النسائية وسلس البول لدى البالغين.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مساعد معالجة مضاد للأكسدة	- -	- -
الميزات	كثافة منخفضة مضاد للأكسدة قابلية تشغيل جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	نظافة منصات نقالة أفلام	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق الصب فيلم مصبوب	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.917 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	35 µm	1.38 mil	-
قوة ثقب الفيلم	9.71 N	2.18 lbf	ASTM D3420
قوة الشد		-	ASTM D882
	34.0 MPa	4931.29 psi	ASTM D882
	31.0 MPa	4496.18 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	610 %	-	ASTM D882
	710 %	-	ASTM D882
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	730 g	25.75 oz	ASTM D1922
	970 g	34.21 oz	ASTM D1922
مقاومة الصدمة، فيلم	390 J/cm	-	ASTM D1709
المتانة، فيلم		-	ASTM D882
	100 MPa	14503.8 psi	ASTM D882
	110 MPa	15954.18 psi	ASTM D882

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
النفاذية	89.0 %	-	ASTM D1003
الضبابية (Haze)	3.0 %	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.