VENELENE® 8405UV8D

المصنع	Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter)	**الفئة**	MDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: صلابة جيدة، ومقاومة للصدمات. يحتوي هذا المنتج على إضافات للأشعة فوق البنفسجية ومضادات الأكسدة لإطالة عمر الخدمة في الهواء الطلق. مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR).
التطبيقات: خزانات ذات سعة كبيرة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	-	-
	كثافة متوسطة	-	-
	صلابة متوسطة	-	
الاستخدامات	خزانات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة دورانية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.937 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.7 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي		-	ASTM D1693
	20.0 hr	-	-
	110 hr	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	21.0 MPa	3045.8 psi	-
	30.0 MPa	4351.14 psi	-
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	320 MPa	46412.16 psi	ASTM D790
المتانة	350 MPa	50763.3 psi	ASTM D638
صدمة غاردنر	90.0 J/cm	-	ASTM D5420

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الفرن	290-350 C°	554.0 - 662.0 F°	-

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة تليين فيكات	125 °C	257.0 °F	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.