

ARMAMID® PA 6-3E

| | | | |
|----------------------|--------|--------------|-----------------|
| Nylon 6 | الفئة | Poly Plastic | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

ARMAMID® PA 6-3E عبارة عن منتج بولي أميد 6 (نايلون 6). وهي متوفرة في أوروبا. التطبيق النموذجي: فيلم.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------|-------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | مرونة عالية | الميزات |
| - | - | فيلم مصبوب | الاستخدامات |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | 1.06 g/cm ³ | الكثافة |
| - | - | 1.1-1.8 % | انكماش الغالب |
| - | - | 8.0 % | امتصاص الماء |
| - | - | 2.5 % | |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | psi 4351.14 | MPa 30.0 | إجهاد الشد |
| - | - | % 120 | انفعال الشد |
| - | psi 203053.2 | MPa 1400 | معامل الانحناء |
| - | psi 5511.44 | MPa 38.0 | إجهاد الانحناء |
| - | - | - | قوة صدمة شاربي المحززة |
| - | ft·lb/in ² 4.76 | kJ/m ² 10 | |
| - | ft·lb/in ² 9.52 | kJ/m ² 20 | |
| - | - | لا يوجد كسر | قوة صدمة شاربي غير المحززة |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | F° 143.6 | C° 62.0 | درجة حرارة انحراف الحرارة |
| - | F° 408.2 | C° 209 | درجة حرارة الانصهار |

| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | - | المقاومة السطحية |
| - | - | 1.0E+13 ohms | |
| - | - | 1.0E+15 ohms | |
| - | - | 1.0E+15 ohms·cm | المقاومة الحجمية |
| - | - | kV/mm 22-24 | القوة الكهربائية |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.