

ARMAMID® PA HC 20-1AF

| | | | |
|----------------------|--------|--------------|-----------------|
| Nylon 6 | الفئة | Poly Plastic | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

ARMAMID® PA HC 20-1AF عبارة عن منتج بولي أميد 6 (نايلون 6). وهي متوفرة في أوروبا.

المواصفات الفنية

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | g/cm ³ 1.19 | الكثافة |
| - | - | % 0.50-0.70 | انكماش القالب |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | psi 15954.18 | MPa 110 | إجهاد الشد |
| - | psi 1087785.0 | MPa 7500 | معامل الانحناء |
| - | psi 23206.08 | MPa 160 | إجهاد الانحناء |
| - | ft·lb/in ² 14.27 | kJ/m ² 30 | قوة صدمة شاربي غير المحززة |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | F° 420.8 | C° 216 | درجة حرارة الانصهار |
| - | F° 408.2 | C° 209 | استقرار الحرارة |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.