

# ARMAMID® PA HC 30

Nylon 6	الفئة	Poly Plastic	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

ARMAMID® PA HC 30 عبارة عن منتج بولي أميد 6 (نايلون 6). وهي متوفرة في أوروبا.

## المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.27	الكثافة
-	-	% 0.40-0.60	انكماش القالب
-	-	% 0.90	امتصاص الماء
-	-	% 6.3	
-	-	% 2.0	

## الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	psi 22480.89	MPa 155	إجهاد الشد
-	psi 2248089.0	MPa 15500	معامل الانحناء
-	psi 32633.55	MPa 225	إجهاد الانحناء

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	ft·lb/in <sup>2</sup> 8.56	kJ/m <sup>2</sup> 18	قوة صدمة شاربي غير المحززة
الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 388.4	C° 198	درجة حرارة انحراف الحرارة
-	F° 424.4	C° 218	درجة حرارة الانصهار
-	F° 419.0	C° 215	استقرار الحرارة
الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	1.0E+2 ohms	المقاومة السطحية
-	-	1.0E+4 ohms·cm	المقاومة الحجمية

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.